

고분자 전해질 염료감응 태양전지 최신 연구 - 5

연세대학교 화공생명공학과

김종학 교수

2007년 X. Wu 등은 BaCO_3 로 개질된 TiO_2 전극을 제조하였으며, 이를 이용한 quasi-solid state 염료감응 태양전지를 개발하였다 (J. Phys. Chem. C 2007, 111, 8075). 이들은 BaCO_3 로 개질된 TiO_2 필름의 제조하고 이를 확인하였는데, 실험방법은 다음과 같다. 먼저 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 수용액을 다공성인 TiO_2 필름에 침투시켜 바륨 이온이 TiO_2 의 표면에 잘 흡착되게 하였다. 이어서, 표면의 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 를 공기 중의 CO_2 와 반응시켜 TiO_2 표면에 BaCO_3 층을 형성시켰다. ($\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{BaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$).




그림 1. BaCO_3 로 개질된 TiO_2 필름의 XPS 스펙트럼 (J. Phys. Chem. C 2007, 111, 8075).

XPS 측정 결과, 795.3과 780.2 eV에서 BaCO_3 의 $\text{Ba}_{3d3/2}$ 와 $\text{Ba}_{3d5/2}$ 에 해당하는 결합 에너지가 나타났고, Ba^{2+} 의 존재를 확인 할 수 있었다. 또한, BaCO_3 로 개질된 TiO_2 필름의 IR 측정 결과 O-C-O의 비대칭 신축 진동에 의한 1473 cm^{-1} 의 피크와 대칭 신축

진동에 해당하는 1347 cm^{-1} 의 피크가 확인되었다.




그림 2. BaCO_3 로 개질된 TiO_2 필름과 개질하지 않은 필름의 FT-IR 스펙트럼.




그림 3. BaCO_3 로 개질 전과 후의 N3 흡착된 TiO_2 필름의 UV-visible 흡수 스펙트럼.


이들은 개질된 TiO_2 필름을 고체형 염료감을 태양전지에 응용하였다. 카르보네이트는 TiO_2 에 비해 더 염기성이기 때문에, 카르보네이트로 개질된 TiO_2 는 보다 우수한 dye 흡착 성능과 light-harvesting 효율을 나타낸다. 또한 Dye 흡착후의 UV-VIS 결과를

보면, BaCO_3 로 개질된 TiO_2 의 경우 N3 dye의 카르복실레이트와 Ti(IV)간의 더 강화된 작용에 의해 더 많은 양의 dye 분자를 흡착되었음을 확인할 수 있다. BaCO_3 로 개질된 TiO_2 를 이용해 만든 DSSC의 경우, 개질되지 않은 것에 비해 더 높은 V_{oc} , FF 값을 나타냈다. 하지만 J_{sc} 값은 감소했는데, 전체적으로 V_{oc} 와 FF의 증가 폭이 더 커서 효율의 증가를 가져왔다. 개질된 BaCO_3 는 TiO_2 의 컨덕션 밴드를 음의 방향으로 이동시켜 V_{oc} 값의 증가를 가져왔다.

sample	light intensity (mW/cm ²)	J_{sc} (mA/cm ²)	V_{oc} (V)	FF (%)	η (%)
TiO_2	30	4.46	0.55	67.6	5.53
	70	8.36	0.56	56.2	3.76
	90	9.94	0.56	56.1	3.47
BaCO_3 -modified TiO_2	30	4.10	0.64	74.1	6.96
	70	8.12	0.64	68.3	5.07
	90	8.91	0.63	65.1	4.06

한편 V.C, Nogueira 등은 가소화된 고분자 전해질을 이용하여 고체 염료감응 태양전지를 개발하였으며, 성능 향상과 안정성 테스트를 보고하였다. (J. Photochem, Photobiol, A; Chem, 2006, 181, 226). 특히 이들은 염 농도가 가소화된 전해질에 미치는 영향을 조사하였다. P(EPI-EO)/NaI/I₂로 구성된 고분자 전해질 시스템은 NaI의 농도가 11 wt.%일 때, $1.9 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$ 의 최대 이온전도도 값을 보였다. 하지만, 11 wt.% 이상의 농도에서는 이온들의 재결합과 고분자 사슬의 움직임을 방해하는 가교현상으로 인해 이온 이동이 제한되어 전도도가 감소하였다. 반면, 가소제인 Poly (ethylene glycol) methyl ether P(EGME)를 첨가한 전해질 시스템에서는, 가소제가 더 많은 양의 염을 녹여 NaI가 13wt.%일 때, 최고 이온 전도도 값인 $1.7 \times 10^{-4} \text{ S cm}^{-1}$ 를 나타냈다. 염의 농도가 증가할수록 고분자의 결정도가 감소하였고, 염의 Na^+ 가 고분자의 결정 부분 (특히 ethylene oxide)에 작용하여 부분적으로 비결정인 amorphous의 형태로 바뀌었다. -DSC 측정 결과, 가소제를 넣은 경우 T_g 가 더욱 감소하였는데 이는 가소제가 고분자 사

슬간의 결합력을 약화시켜 결과적으로 고분자 사슬이 유연해지게 했기 때문이다.



또한 가소제가 DSSC의 효율에 미치는 영향을 조사하였는데, 가소화된 고분자 전해질을 이용해 만든 고체형 DSSC는 가소제를 넣지 않은 DSSC에 비해 0.64V의 V_{oc} , 0.60mA cm^{-2} 의 J_{sc} 그리고 1.75%의 높은 변환효율을 보여주었다. 또한 전해질 내에 잔류된 acetone 용매를 60°C에서 사전 제거함으로써 용매가 날아가면서 생기는 빈 공간이 가소제에 의해 채워질 수 있었고, 결과적으로 고체형 DSSC의 변환효율이 30일 동안 유지되는 우수한 내구성을 보였다.