

고체산화물 연료전지(SOFC)의 세리아 코팅을 통한 공기극 개선

이승진, 윤정우*, 김윤곤
전남대 응용화학공학부
(jwyun@jnu.ac.kr*)

본 연구에서는 고체산화물 연료전지의 공기극 개선을 위하여 전자전도체 $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{MnO}_3$ (LSM), 혼합 전도체 $\text{La}_{0.6}\text{Sr}_{0.4}\text{Co}_{0.2}\text{Fe}_{0.8}\text{O}_3$ (LSCF), $\text{Sm}_{0.5}\text{Sr}_{0.5}\text{CoO}_3$ (SSC) 및 $\text{Ba}_{0.5}\text{Sr}_{0.5}\text{Co}_{0.8}\text{Fe}_{0.2}\text{O}_{3-\delta}$ (BSCF)를 이용하여 전해질yttria-stabilized-zirconia(YSZ)와의 반응 생성물의 확인 및 각 반 전극 셀의 임피던스를 측정 하였다. 반응 생성물은 전해질과 전극 사이에서의 이온 전도를 방해하고 전극 반응에 대한 활성을 감소시킨다.

반응생성물의 형성을 억제하기 위해서 중간층(buffer layer) 물질로 $\text{Sm}_{0.8}\text{Ce}_{0.2}\text{O}_2$ (SDC)와 $\text{Gd}_{0.8}\text{Ce}_{0.2}\text{O}_2$ (GDC) 를 Sol-gel 침지 방법을 사용 하여 연료극 표면에 코팅함으로써 삼상 계면(전해질/전극/연료)을 크게 확장시키고 각 층으로의 확산을 막아주며 전해질에서의 전극반응에 대한 활성 감소와 분극 저항을 감소시켰다. 이러한 계면에서 만들어지는 반응물질 들은 고온에서 소결된 $\text{Sm}_{0.8}\text{Ce}_{0.2}\text{O}_2$ (SDC) 와 $\text{Gd}_{0.8}\text{Ce}_{0.2}\text{O}_2$ (GDC)의 중간층(buffer layer)을 통하여 공기극/전해질 계면에 거의 형성되지 않음을 확인 할 수 있었고 공기극 내부 저항도 감소 하였다.