

#### 1) 리튬 이차전지의 구성요소 및 소재





허가없이 본 수업자료의 무단 배포 및 사용을 배출하 하나 다. 100, 101 (2001) http://www.dt.co.kr/contents.html?article\_no=2018021202101832781001 2

내려간물 양: "방전용령

흐른 물의 총량



## 리튬이온전지의 충·방전 원리

물의 위치에너지와 리튬이온전지의 구동 원리 수압 양극(+)에 있는 전자 💬는 외부에서 음극(-)과 양극(+)을 도선으로 연결하면 충전 음극(-) 전자 3가 양극(+)으로 이동 형(전압)을 받아야 음극(-)으로 이동 외부의 힘 올라간물 양: "충전용량" 흐른 물의 총량 (-)극 (+)= (+)국 e e e

1) 리튬 이차전지의 구성요소 및 소재 ① 전극재의 전위와 용량

2. 리튬 이차전지의 구성요소 (양극, 음극, 전해질, 분리막) 및 소재 특성

리튬 이차전지

전해질

### 2. 리튬 이차전지의 구성요소 (양극, 음극, 전해질, 분리막) 및 소재 특성

1) 리튬 이차전지의 구성요소 및 소재

① 전극재의 전위와 용량



Journal of Power Sources, 100, 101 (2001) 3

#### 2. 리튬 이차전지의 구성요소 (양극, 음극, 전해질, 분리막) 및 소재 특성

#### 2) 리튬 이차전지의 양극재와 전극 반응

① 양극활물질의 개요

- a) 양극 활물질의 산화·환원 반응
- i) Li+ 방출 (충전)
  - LiCoO<sub>2</sub>의 Li<sup>+</sup>이 격자 밖으로 탈리 (deintercalation), Co 산화 통한 전자방출 (Co<sup>3+</sup> → Co<sup>4+</sup>)
  - 외부도선으로 전자방출 (음극 활물질의 환원)
  - 외부전원장치에 의한 비자발적 반응

#### ii) Li<sup>+</sup> 삽입 (방전)

- Li⁺이 격자내 삽입 (intercalation), 외부회로 전자에 의해 Li<sub>1-x</sub>CoO<sub>2</sub>의 Co 환원 (Co<sup>4+</sup> → Co<sup>3+</sup>)
- 외부도선부터 전자 받음 (음극 활물질 산화)
- 전극활물질의 전위차(기전력) 의한 자발적 반응
- 양극활물질 전위 낮아짐/음극활물질 전위 높아짐 (4.2→3.0V)

# 충·방전에 따른 전지전압의 변화



#### 허가없이 본 수업자료의 무단 배포 및 사용을 불허합니다.

허가없이 본 수업자료의 무단 배포 및 사용을 불허합니다.

- 안정성: 화학적, 전기화학적, 열적 안정성 → 전해질 등과의 반응 안정성 - 형상: 구형 및 입도의 좁은 분포 범위 → 입자들 접촉효율 및 전기전도도 향상, 집전체의 손상 방지
- 상전이: 결정구조의 비가역적 상전이 방지
- iii) 전극재와 전기화학 특성 - 높은 전자전도도와 이온전도도: 단위무게 또는 부피당 고용량, 경량, 치밀 구조, 고출력 구현
- 순환효율 향상: 양극/음극에서의 부반응 저감 통한 Li<sup>+</sup>의 고사이클 특성 구현
- 적재량 향상: 입자크기, 크기 분포, 입자의 밀도(탭 밀도, 진밀도) 등
- iii) 전극의 성능 향상 (최대 용량 구현)
- 넓은 영역에서 가역반응과 일정한 평탄전위 → Li<sup>+</sup>의 삽입-탈리 (intercalation-deintercalation)되며, 충방전 과정의 에너지 효율 향상
- 전자를 받아 양이온과 함께 환원되는 물질 → 전지 용량, 구동전압 등 특성에 가장 큰 영향 ii) 전위특성
- b) 양극활물질의 요구특성 i) 양극활물질
- ① 양극활물질의 개요

- 2) 리튬 이차전지의 양극재와 전극 반응

리튬 이차전지

#### 2. 리튬 이차전지의 구성요소 (양극, 음극, 전해질, 분리막) 및 소재 특성

#### 2) 리튬 이차전지의 양극재와 전극 반응

#### ① 양극활물질의 개요

#### c) 주요 양극활물질

- 양이온: 3d 전이금속 (높은 전극전위, 가볍고, 작은 무게·부피, 높은 용량)
- 음이온: 칼코겐족 (반복된 산화·환원에 따른 구조적 안정성)
- 대표 양극활물질 : 층상구조 (LiMO<sub>2</sub>), 스피넬구조 (LiM<sub>2</sub>O<sub>4</sub>), 올리빈 구조 (LiMPO<sub>4</sub>) 화합물



#### 양극활물질 특성

한국전기화학회지, 11, 3, 197 (2008) 6

3성분계 양극활물질의

#### 2. 리튬 이차전지의 구성요소 (양극, 음극, 전해질, 분리막) 및 소재 특성

2) 리튬 이차전지의 양극재와 전극 반응

② 양극활물질의 특성

a) 층상구조 화합물 (LiMO<sub>2</sub>, M = Co, Mn, Ni)

- 특성: 이온결합성 결정구조의 최조밀 결정구조 (육방조밀구조 (HCP), 입방조밀구조(CCP)) 형성

- 충진밀도 향상: 산소 이온(큰 이온반경)으로 조밀층 쌓고 축조된 산소이온들 사이에 Li<sup>+</sup>과 전이금속 배열
- LiCoO<sub>2</sub> 기반 양극재 (우수한 수명특성 및 고온성능)
  전기화학반응: LiCoO<sub>2</sub> → Li<sub>1-x</sub>CoO<sub>2</sub> + xLi<sup>+</sup> + xe<sup>-</sup> (0 ≤ x ≤ 1)

#### 가장 치밀한 산소 층 쌓기

#### 충상형 LiMO<sub>2</sub>(M = Co, Mn, Ni) 구조



#### 2. 리튬 이차전지의 구성요소 (양극, 음극, 전해질, 분리막) 및 소재 특성

#### 2) 리튬 이차전지의 양극재와 전극 반응

- 리튬충전 따른 구조변화

- 결정구조에 의한 반응 가역성

#### ② 양극활물질의 특성

- a) 층상구조 화합물 (LiMO<sub>2</sub>, M = Co, Mn, Ni)
- i) 층상구조 양극재 (LiCoO<sub>2</sub>)의 전기화학적 용량
  - 실제 용량: ~150 mAh/g (축적된 응력을 견딜 수 있는 4.25 V까지 충전)
  - 이론 용량: ~274mAh/g (평균전압이 Li\*/Li대비 약 3.9 V 나타냄)
- ii) 충전과정에서 LiCoO<sub>2</sub>의 결정구조 변화
  - 충전과정 상전이 리튬 탈리시 MO<sub>2</sub> 산소원자들 간 반발력 의해 c축 방향 팽창 → 충전시 리튬 조성 따라 안정 결정구조로 상전이
  - -비가역적 상전이: Li<sup>+</sup>이 탈리된 CoO<sub>2</sub>에서 01 층상구조 (육방조밀구조) 전이시 발생.

충전시 리튬양이 0.5 이하가 되면 구조변화 (03 → P3)

일부 단사정계 구조로 상전이 되므로 비가역 용량 발생

다른 두 상 존재 및 구조 내 응력(stress) 축적

결정구조: 03와 P3의 층상구조가 섞인 상태

- 03

LiCoO2의 약 50% 허가먼저 역 수업자료 한무단 배포 및 사용을 불혀 하나 다. (2019), https://doi.org/10.5757/vacmac.6.2.5

#### Li<sub>x</sub>CoO<sub>2</sub>의 리튬 삽입/탈리에 따른 상변화



한국전기화학회지, 11, 3, 197 (2008)

#### 2. 리튬 이차전지의 구성요소 (양극, 음극, 전해질, 분리막) 및 소재 특성

2) 리튬 이차전지의 양극재와 전극 반응

#### ② 양극활물질의 특성

- b) 스피넬구조 화합물 (LiM<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)
- 특성: 저렴한 가격과 친환경 특성의 Mn, 산화-환원 반응 과정에서 Mn<sup>3+/4+</sup> 사용. 화학적 안정성 및 우수한 전지 출력 특성 및 안정성, 높은 작동전압 (4.7 V) 구동
   LiMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 결정구조: CCP O<sup>2-</sup> 격자에서 사면체 8d site에 위치 (Li) 팔면체의 16c site에 위치 (Mn<sup>3+</sup>)
- LiMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 기반 스피넬 화합물: 치환된 형태인 Li(Ni<sub>0.5</sub>Mn<sub>1.5</sub>)O<sub>4</sub> (작동전압: 4.1 V)



J. Korean Powder Metall. Inst., 26, 1, 58 (2019) 10

[TeOc<sub>2</sub>] layer

허가없이 본 수업자료의 무단 배포 및 사용을 불허합니다 환국전기화학회지, 11, 3, 197 (2008)

- P-0 결합 의한 유발효과 강한 결합 의해 PO<sub>4</sub><sup>2-</sup>로 대체
- 완전 방전 형태의 LiFePO<sub>4</sub> = 완전충전상태인 FePO<sub>4</sub>의 결정구조
- 결정구조

Pmnb space group Fe 위치 (M2 팔면체), Li (M1 팔면체)

- 올리빈 결정구조:
- ii) 올리빈 구조화합물(LiFePO₄)의 구조
- 낮은 이론밀도(3.6 g/cm<sup>3</sup>), 이론용량 (170 mAh/g)

올리빈 LiFePO<sub>4</sub> 구조

- 종류: LiFePO<sub>4</sub> (LFP), LiMnPO<sub>4</sub>, LiMn<sub>0.5</sub>Fe<sub>0.5</sub>O<sub>4</sub> 및 LiMn<sub>3/4</sub>Ni<sub>1/4</sub>PO<sub>4</sub> - 특성: 핵심재료로서 금속 (Fe) (풍부함, 저가, 환경 친화)

2. 리튬 이차전지의 구성요소 (양극, 음극, 전해질, 분리막) 및 소재 특성

i) 올리빈 구조화합물

작동전압 (Fe<sup>3+</sup>/Fe<sup>2+</sup>): ~3.2 V

c) 올리빈구조 화합물 (LiMPO₄)

### 2) 리튬 이차전지의 양극재와 전극 반응

- ② 양극활물질의 특성

# 리튬 이차전지

#### 2. 리튬 이차전지의 구성요소 (양극, 음극, 전해질, 분리막) 및 소재 특성

#### 2) 리튬 이차전지의 양극재와 전극 반응



c) 올리빈구조 화합물 (LiMPO₄)

#### iii) LiFePO₄의 전기화학 특성 (충·방전 곡선)

#### - 넓은 조성의 x 범위에서 평탄한 전압곡선. - 충·방전 과정에서 리튬 이동이 상경계 이동에 의한 것 상 규칙에 의하면 LiFePO<sub>4</sub>와 FePO<sub>4</sub> 사이의 탈리·삽입 반응

### iv) LiFePO₄의 상전이

- 일차전이: 2 상(two-phase)의 산화·환원 반응
- Gibbs 자유에너지 곡선에서 리튬의 화학 전위 불변
- 올리빈 구조 화합물의 충·방전 반응 상 경계(phase boundary)의 이동 속도에 의해 영향
  - 직선 방향 Li<sup>+</sup> 확산 속도 매우 빠름 Li 삽입 시 Li 이온의 침체 현상 발생

### LiFePO』 충방전 곡선 및 상경계 이동



#### 허가없이 본 수업자료의 무단 배포 및 사용을 불허합니 □ 한국전기화학회지, 11, 3, 197-210 (2008) J. Korean Powder Metall. Inst., 26, 1, 58 (2019) 11